

PROTOKOL O SKÚŠKE Č. N-3-427/06

Zákazník	PEEG – KORUND s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin
Objednávka č.	Na základe objednávky zo dňa 20.03.2006
Označenie vzorky	Drevené brikety
Údaj o odbere vzorky	Vzorku odobral zákazník
Dátum prevzatia vzorky	05.04.2006
Dátum vykonania skúšky	07.04.2006
Predmet skúšky	Drevené brikety
Skúšky boli vykonané podľa	STN 44 1377, STN ISO 1171, STN ISO 1928, STN 44 1310, (PP 1 až PP 3) ¹

VÝSLEDKY SKÚŠKY

Štandardný parameter	Symbol ⁴	Jednotka	Hodnota merania	Rozšírená neistota ² (U, pre k=2)
Obsah vody celkovej	W^r	%	7,5	0,5 %
Obsah popola pôvodného	A^r	%	1,1	0,3 %
Obsah popola v sušine	A^d	%	1,2	0,3 %
Spaľovacie teplo v horľavine ³	Q_s^{daf}	MJ/kg	19,63	0,28 MJ/kg
Výhrevnosť pôvodná ³	Q_i	MJ/kg	16,76	0,30 MJ/kg

Vysvetlivky:

¹ (PP) – interné pracovné postupy vypracované podľa štandardných metód

² Neistota uvedená v % predstavuje hodnotu k výsledku skúšky

³ Spaľovacie teplo a výhrevnosť sú udávané pri konštantnom objeme v zmysle STN ISO 1928

⁴ Podľa STN 44 1310

Vyhlasenie SLU:

Výsledky skúšok sa týkajú len skúšanej vzorky. Tento protokol môže byť reprodukováný jedine celý, po jednotlivých častiach len s písomným súhlasom SLU.

Nováky, 07.04.2006

Schvaľujem: Ing. Eva Vrabcová
 vedúca SLU



HORNONTRIANSKE BANIE
 PŕIEVIDZA, a.s.
 BAŇA NOVÁKY, o.z.

odštepny závod
 972 71 Nováky